



十和田青石

Towadaaishi

未来へ繋ぐ地球からの贈り物。



ダイヤ挽き

■物性データ
 石種 / 凝灰岩
 吸水率 / 9.58%
 曲げ強度 / 34.0kgf/cm²
 圧縮強度 / 414 kgf/cm²
 比重 / 2.19

品番	実寸法 (mm)	× 厚さ (mm)	必要数 (枚/㎡)	入数 (枚/ケース)	重量 (kg/ケース)	設計価格 (円/㎡)
TA-150	150×150	×15	44.4	22	17	29,600
TA-151	150×300	×15	22.2	11	17	29,600
TA-152	300×300	×15	11.1	5	15	29,600
TA-156	200×200	×15	25.0	14	19	29,600
TA-157	200×400	×15	12.5	7	19	29,600
TA-158	400×400	×15	6.25	5	26	37,400
TA-221	150×300	×22	22.2	8	18	26,900
TA-222	300×300	×22	11.1	3	13	29,600
TA-223	300×450	×22	7.4	3	20	29,600
TA-224	300×600	×22	5.55	3	26	38,800
TA-225	300×900	×22	3.7	2	26	38,800
TA-226	200×200	×22	25.0	10	20	26,900
TA-227	200×400	×22	12.5	5	20	29,600
TA-228	400×400	×22	6.25	3	23	42,700
TA-229	400×600	×22	4.17	2	23	44,800

■材質:凝灰岩 ■Made in Japan

●保温、保湿機能があります。●防滑性、防カビ、防菌機能があります。●遠赤外線放射機能があります。(放射率89%)●マイナスイオン放出機能があります。
 ●水質浄化機能があります。●多少の寸法誤差がありますので、目地幅は必ず5mm程度確保してください。●施工後土足で歩行しないでください。
 ●セメントのアク(白華現象)を避けるため、表面処理をおすすめします。