

タイル用弾性接着剤 タイルエース シリーズ

接着剤

Adhesive

タイルエース Pro



3,500円/本

JIS A 5548 タイプ1
JIS A 5557

F☆☆☆☆

JAIA 4VOC基準適合

Q-CAT CT型

2kgフィルムパック



グレー ブラック ホワイト

注意が必要

- 重いタイル、大きいタイル(事前にタイルスレを確認して下さい。)
- 掘石(大きさ100×200mm、厚み20mm以内、脱型剤・エプロの影響の為、事前に接着性確認要)
- 石材(裏面をプライマーMP2000で処理して下さい)
→必要に応じてタイルエース石材用を使用して下さい
- 収縮の大きい乾式ボード下地(タイルの割れを防止するため、板間をプチルテープで絶縁)
- ワックス表面FRP
- 塗装されている下地
- 経年劣化下地(改修・補修)の場合
- コンクリートブロック(下地を作成するかプライマーMP2000を使用してください)

適用部材

- 〈仕上げ材〉
- ◆セラミックタイル ◆ブリックタイル
- 〈下地材〉
- ◆コンクリート、モルタル面(含水率8%以下)
 - ◆押出成形セメント板 ◆タイル
 - ◆合板(1類合板)、各種乾式ボード
 - ◆ケイ酸カルシウム板(比重1.0以上)
 - ◆ALCパネル(ポリマーセメントモルタルで下塗り)
 - ◆石膏ボード
 - ◆フレキシブルボード(オートクレープ処理品)
 - ◆無塗装サイディング板

* 当社指定以外のサイディング板についてはご確認下さい。

使用できない箇所

- 直火が当たる箇所
- アスファルト下地
- 常時80℃以上の高温がかかる箇所
- 吸水調整材を施した下地
- 浴槽内で常時水に浸漬している箇所

	タイルエース Pro
張り付け可能時間	60分以内/23℃ 30分以内/35℃
標準使用量	3mmクシ目(内装) 平滑下地 1.5~1.9kg/m ² 5mmクシ目(外装) 平滑下地 2.0~2.5kg/m ²

セメダイン タイル用弾性接着剤 タイルエースシリーズ一覧

用途	品名	特性	入数
一般タイル用	タイルエース Pro	標準品 JIS A 5548 タイプ1 JIS A 5557 F☆☆☆☆ JAIA 4VOC基準適合 Q-CAT CT型	9本/ケース
モザイク・軽量タイル用	タイルエースL Pro	低粘度品 JIS A 5548 タイプ1 JIS A 5557 F☆☆☆☆ JAIA 4VOC基準適合 Q-CAT CT型	9本/ケース
大形タイル用	タイルエースF	速硬化品 JIS A 5548 タイプ1 JIS A 5557 F☆☆☆☆ JAIA 4VOC基準適合	20本/ケース
石材用	タイルエース石材用	石材低汚染品 JAIA F☆☆☆☆ 4VOC基準適合	20本/ケース
床タイル用	タイルエース床用	微弾性品 JAIA F☆☆☆☆ 4VOC基準適合	9本/ケース

※詳細については別途製品カタログを参照下さい。 ※ケース単位でのご発注となります。

くし罎

Trowel

品番	KSK3 (3mmクシ目罎) KSK5 (5mmクシ目罎) KSK8 (8mmクシ目罎)
標準価格	7,800円/丁
入数	1丁/ケース
材質	ステンレス
寸法	210×70mm



KSK3 3mm目



KSK5 5mm目



KSK8 8mm目

※接着剤を塗布する際に使用するステンレス製のクシ目罎です。