



十和田青石

Towadaaoishi

未来へ繋ぐ地球からの贈り物



ダイヤ挽き

■物性データ
 石種 / 凝灰岩
 吸水率 / 9.58%
 曲げ強度 / 34.0kgf/cm²
 圧縮強度 / 414 kgf/cm²
 比重 / 2.19

品番	実寸法 (mm) × (mm)	厚さ (mm)	必要数 (枚/㎡)	入数 (枚/ケース)	重量 (kg/ケース)	設計価格 (円/㎡)
TA-150	150×150×15	15	44.4	22	17	26,000
TA-151	150×300×15	15	22.2	11	17	26,000
TA-152	300×300×15	15	11.1	5	15	26,000
TA-156	200×200×15	15	25.0	14	19	26,000
TA-157	200×400×15	15	12.5	7	19	26,000
TA-158	400×400×15	15	6.25	5	26	32,900
TA-221	150×300×22	22	22.2	8	18	23,400
TA-222	300×300×22	22	11.1	3	13	26,000
TA-223	300×450×22	22	7.4	3	20	26,000
TA-224	300×600×22	22	5.55	3	26	34,100
TA-225	300×900×22	22	3.7	2	26	34,100
TA-226	200×200×22	22	25.0	10	20	23,400
TA-227	200×400×22	22	12.5	5	20	26,000
TA-228	400×400×22	22	6.25	3	23	37,500
TA-229	400×600×22	22	4.17	2	23	39,300

ランダムミックス (受注品)
 300×150×15 53,700円/㎡
 300×100×15 (29,000円/ケース)
 300×47×15 各3枚/ケース・24kg
 300×150×22
 300×100×22
 300×47×22

※その他特注品も取扱っています。
 ※工場渡し価格です。



ランダムミックス平面



ランダムミックス側面

■材質:凝灰岩 ■Made in Japan

●保温、保湿機能があります。●防滑性、防カビ、防菌機能があります。●遠赤外線放射機能があります。(放射率89%) ●マイナスイオン放出機能があります。●水質浄化機能があります。●多少の寸法誤差がありますので、目地幅は必ず5mm程度確保して下さい。●施工後土足で歩行しないで下さい。●セメントのアク(白華現象)を避けるため、表面処理をおすすめします。